



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00534

Серия ВУ № 0068709

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛИМЕН», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691324278, место нахождения: Республика Беларусь, 223417, Минская обл., Узденский р-н, аг. Озеро, пер. Институтский, 2, место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А, офис 801Б, телефон: +375 17 516 66 15, адрес электронной почты: info@limen.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛИМЕН», место нахождения: Республика Беларусь, 223417, Минская обл., Узденский р-н, аг. Озеро, пер. Институтский, 2, место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос. Гатово, территория МКПО.

ПРОДУКЦИЯ Состав огнезащитный органоразбавляемый марки «АгниТерм МР», ТУ ВУ 190351566.005-2008 «Состав огнезащитный органоразбавляемый марки «АгниТерм МР» (составляющие огнезащитного покрытия и группы огнезащитной эффективности согласно приложению № 1 к сертификату соответствия на бланках серии ВУ № 0026223, ВУ № 0026224), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 31.05.2021, подписанного экспертами-аудиторами Мурзичем Олегом Геннадьевичем, Выпряжкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №№ 04-52/974П – 04-52/977П от 05.08.2021, 04-52/1040П, 04-52/1041П от 24.08.2021, 04-52/1053П, 04-52/1054П от 30.08.2021, 04-52/1111П от 10.09.2021, 4-52/813П, 04-52/814П от 03.10.2022.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт – СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» пункт 5.4 таблица 1 (пункты 1, 3, 4) (состав сохраняет огнезащитную эффективность в течение 25 лет при использовании огнезащищенных конструкций в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред; состав с покровным лаком сохраняет огнезащитную эффективность в течение 5 лет в местах, где воздействует климатические факторы, но отсутствует воздействие химически агрессивных сред). Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00434 от 08.07.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.06.2026 ПО 03.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Михайловский Алексей Святославович

Выпряжкина Дарья Борисовна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00534** от **03.06.2026**
Листов 2 Лист 1

№ п/п	Составляющие и параметры огнезащитного покрытия ^{1, 4}	Группа огнезащитной эффективности ³
1	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав органоразбавляемый марки «АгниТерм МР» толщиной сухого слоя не менее ² 0,200 мм	7 (не менее 15 мин)
2	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав органоразбавляемый марки «АгниТерм МР» толщиной сухого слоя не менее ² 0,389 мм	6 (не менее 30 мин)
3	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав органоразбавляемый марки «АгниТерм МР» толщиной сухого слоя не менее ² 0,721 мм	5 (не менее 45 мин)
4	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав органоразбавляемый марки «АгниТерм МР» толщиной сухого слоя не менее ² 0,880 мм	4 (не менее 60 мин)

Всего 4 (четыре) позиции.

Примечание:

1. Допускается применение на огнезащитном покрытии покровного лака «АгниТерм ЛР» (ТУ РБ 100137135.004-2002 «Лаки покровные «АгниТерм»») с толщиной сухого слоя не более 0,093 мм.

2. Максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного покрытия ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию.

3. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,394 мм).

4. Нанесение, условия и срок эксплуатации огнезащитного покрытия, условия транспортирования и хранения состава огнезащитного органоразбавляемого марки «АгниТерм МР» согласно технологическому регламенту ТРн 190651566.005-2008.

5. Допускается применение огнезащитного состава на следующих защитных покрытиях:

5.1. грунтовка «ХС 059» (ГОСТ 23494-79) с толщиной сухого слоя не более 0,05 мм + эмаль «ХВ-124» (ГОСТ 10144-89) с толщиной сухого слоя не более 0,098 мм;

5.2. грунтовка «АК-070» (ГОСТ 25718-83) с толщиной сухого слоя не более 0,049 мм;

5.3. эпоксидное покрытие «ФАРБАКУТ ЭПОКСИ 20» (ТУ ВУ 691554141.004-2016) с толщиной сухого слоя не более 0,295 мм;

5.4. грунт-эмаль «BELAKOR 15» (ТУ РБ 06075370.002-98) с толщиной сухого слоя не более 0,053 мм;

5.5. грунт-эмаль «PRODECOR 1201» (ТУ 20.30.12-079-49404743-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,084 мм;

5.6. грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,048 мм + эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) с толщиной сухого слоя не более 0,047 мм;

5.7. грунтовка ХС-010У (ТУ РБ 101307510.037-2008) с толщиной сухого слоя не более 0,051 мм + эмаль ХВ-785 (ГОСТ 7313-75) с толщиной сухого слоя не более 0,047 мм;

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна

Серия ВУ № **0026224**

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00534** от **03.06.2026**
Листов 2 Лист 2

5.8. грунтовка ХС-059 (ГОСТ 23494-79) с отвердителем № 3 (ТУ 6-10-1091-76) с толщиной сухого слоя не более 0,046 мм;

5.9. грунтовка ХС-059 «LIDA» (ТУ ВУ 500021625.196-2013) с отвердителем № 5 (ТУ 6-10-1093-76) с толщиной сухого слоя не более 0,097 мм;

5.10. двухкомпонентное эпоксидное покрытие т.м. CIN: C-POX PRIMER ZP205 FD (основа) и C-POX S199 FD (отвердитель) с толщиной сухого слоя не более 0,084 мм;

5.11. двухкомпонентный эпоксидный грунт SigmaFast 278 (арт. 00323232 (отвердитель) и арт. 00437800 (основа)) с толщиной сухого слоя не более 0,233 мм;

5.12. грунтовка ХС-010У (ТУ РБ 10130750.037-2003) с толщиной сухого слоя не более 0,041 мм + эмаль ХВ-124 (ГОСТ 10144-89) с толщиной сухого слоя не более 0,042 мм;

5.13. грунтовка ЭП-045 двухкомпонентная (основа) (ТУ ВУ 500021625.106-2005) с отвердителем Э-45 (ТУ ВУ 500021625.106-2005) с толщиной сухого слоя не более 0,041 мм + эмаль ЭП-773 двухкомпонентная (основа) (ГОСТ 23143-83) с отвердителем № 1 (толщина сухого слоя не более 0,121 мм);

5.14. грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,037 мм + эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) с толщиной сухого слоя не более 0,040 мм + грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,039 мм;

5.15. грунт-эмаль АС 1607 «Рем-Люкс» (ТУ ВУ 101558453.017-2021) с толщиной сухого слоя не более 0,162 мм;

5.16. грунт-эмаль «Rem-Pox 205» (ТУ ВУ 101558453.023-2024) с отвердителем «Härter EP1 H5» (ТУ ВУ 101558453.024-2024) с толщиной сухого слоя не более 0,163 мм;

5.17. грунт-эмаль «Rem-Pur» 210» (ТУ ВУ 101558453.021-2024) с отвердителем «Härter PU1 M4» (ТУ ВУ 101558453.022-2024) с толщиной сухого слоя не более 0,162 мм;

5.18. грунт-эмаль быстросохнущая «Фарбен» (СТО 47800877-001-2018) с толщиной сухого слоя не более 0,163 мм.

Основание: протоколы испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (№ ВУ/112 1.0042), №№ 04-52/1300П, 04-52/1301П от 19.10.2021, 04-52/1394П, 04-52/1395П от 29.10.2021, 04-52/446П - 04-52/449П от 01.06.2022, 04-52/940П - 04-52/945П от 23.11.2022, 04-52/890П, 04-52/891П от 02.11.2022, 04-52/343П, 04-52/344П от 20.04.2023, 04-52/1180П, 04-52/1182П от 18.10.2023, 04-52/299П - 04-52/302П от 13.03.2024, 04-52/1006П - 04-52/1009П от 02.07.2024, 04-52/777П, 04-52/779П от 09.06.2025, Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (№ ВУ/112 1.0042), №№ 111/05/2026, 112/05/2026, 113/05/2026, 114/05/2026, 115/05/2026, 116/05/2026, 117/05/2026, 118/05/2026 от 15.05.2026.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Михайловский Алексей Святославович

Выпрямкина Дарья Борисовна